



H 51134

**ALUPLAN RADON ALKV E 50 K/D**

<b>Produkt</b>	Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z kompozitu hliníku a polyesterové rohože a s protiskluzovým povrchem Inovativní povrchová úprava nabízí zvýšenou ochranu proti UV záření, vyšší mechanickou odolnost, lepší přilnavost při lepení s tepelně izolačními materiály a slouží jako optický detektor poškození v případě mechanického poškození parotěsné zábrany. Červený signální pruh identifikuje pás jako parozábranu.
<b>Horní strana</b>	Břidličný posyp se signálním pruhem, podélný natahovací přesah 8 cm
<b>Spodní strana</b>	Fólie
<b>Použití</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydroizolace spodní stavby proti zemi vlhkosti</li> <li>• Parozábrana (Protiradonová bariéra)</li> </ul>
<b>Podle normy</b>	EN 13969 (Typ A), EN 13970
<b>Zpracování</b>	Plnoplošně natavený Podélné přesahy min. 8 cm a příčné přesahy min. 10 cm
<b>Balení</b>	18 rolí po 7,5 m x 1 m = 135 m <sup>2</sup> na patetě

<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Zkušební metoda</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Hodnota</b>
Délka	EN 1848-1	m	7,5
Šířka	EN 1848-1	m	1,00
Přímost	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Plošná hmotnost	EN 1849-1	kg/m <sup>2</sup>	6,0 (±0,3)
Tloušťka	EN 1849-1	mm	5,0 (±0,2)
Vodotěsnost	EN 1928	kPa	100
Reakce na oheň	EN 13501-1	Třída	E
Pevnost spojů ve stříhu	EN 12317-1	N/50mm	≥ 500
Pevnost v tahu podélná/příčná	EN 12311-1	N/50mm	1000/800 (±200/±100)
Prodloužení při přetržení	EN 12311-1	%	50/50 (±10/±10)
Odolnost proti nárazu	EN 12691	mm	NPD
Odolnost proti statickému průrazu	EN 12730	kg	NPD
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná	EN 12310-1	N	220/220 (±50/±50)
Ohyb za studena	EN 1109	°C	-15
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	EN 1110	°C	70
Vodotěsnost pro umělém stárnutí	EN 1928	kPa	100
Propustnost pro vodní páru	EN 1931	Sd	> 1500 m
Propustnost pro vodní páru po umělém stárnutí	EN 1928	Sd	> 1500 m

NPD = nedefinovaná hodnota

Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti a vztahují se k datu výroby. Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe. Závaznost nemůže být z údajů odvozena. Uživatel musí posoudit a zabezpečit, zda je výrobek v daném případě vhodný, a že disponuje platnou verzí technického listu.

**Technické změny vyhrazeny.**

Pokyny pro skladování: Skladování v originálním balení. Chraňte před slunečním zářením (UV) a extrémními vnějšími vlivy jako jsou např. extrémní teploty a vlhkost. V chladném období nutno skladovat minimálně 12 hodin před aplikací při teplotách vyšších než +5°C.

Vývoj, výroba a odbyt našich výrobků se řídí požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001. "