



H 51173

BARUPLAN TOP PV 250 S52 RENO

Produkt	Asfaltový modifikovaný SBS hydroizolační pás s vložkou z polyesterové rohože Na spodní straně je pás opatřen rychlonatavitelnými pruhy a RELAX-technologíí, která zajišťuje kontrolovaný roznos tlaku par a mikroventilaci.
Horní strana	Břidličný posyp, podélný natavovací přesah 10 cm
Spodní strana	Rychletavitelný bitumen (fólie) s intergoravným roznosem tlaku par
Použití	• Vrchní pás pro rekonstrukce asfaltových střešních systémů
Podle normy	EN 13707
Zpracování	Plnoplošně natavený Podélné přesahy min. 10 cm a příčné přesahy min. 12 cm
Balení	24 rolí po 5 m x 1 m = 120 m ² na patetě

Technické vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Hodnota
Délka	EN 1848-1	m	5,0
Šířka	EN 1848-1	m	1,00
Přímost	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Plošná hmotnost	EN 1849-1	kg/m ²	NPD
Tloušťka	EN 1849-1	mm	5,2 (±0,2)
Vodotěsnost	EN 1928	kPa	100
Třída chování při vnějším požáru	EN 13501-5	Třída	NPD
Reakce na oheň	EN 13501-1	Třída	E
Pevnost spojů ve střihu	EN 12317-1	N/50mm	700 (±200)
Pevnost v tahu podélná/příčná	EN 12311-1	N/50mm	1100/800 (±200/±100)
Prodloužení při přetržení	EN 12311-1	%	50/50 (±10/±10)
Odolnost proti nárazu	EN 12691	mm	NPD
Odolnost proti statickému průrazu	EN 12730	kg	NPD
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná	EN 12310-1	N	220/220 (±50/±50)
Rozměrová stabilita	EN 1107-1	%	≤ 0,3
Ohyb za studena	EN 1109	°C	-25
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	EN 1110	°C	100
Ohyb za studena po umělém stárnutí	EN 1109	°C	NPD
Propustnost pro vodní páru	EN 1931	μ	NPD

NPD = nedefinovaná hodnota

Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti a vztahují se k datu výroby. Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe. Závaznost nemůže být z údajů odvozena. Uživatel musí posoudit a zabezpečit, zda je výrobek v daném případě vhodný, a že disponuje platnou verzí technického listu.

Technické změny vyhrazeny.

Pokyny pro skladování: Skladování v originálním balení. Chraňte před slunečním zářením (UV) a extrémními vnějšími vlivy jako jsou např. extrémní teploty a vlhkost. V chladném období nutno skladovat minimálně 12 hodin před aplikací při teplotách vyšších než +5°C.

Vývoj, výroba a odbyt našich výrobků se řídí požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001. "