

**H 56021
BARUTOP T 55 D UNO**

Produkt	Asfaltový TOP modifikovaný SBS hydroizolační pás se speciální vložkou z polyesterové kombinované rohože, se zvýšenou plasticitou
Horní strana	Břidličný posyp, podélný natavovací přesah 8 cm
Spodní strana	Fólie
Použití	<ul style="list-style-type: none"> Vrchní vrstva vícevrstvých hydroizolačních systémů střech Vrchní pás pro jednovrstvé asfaltové střešní hydroizolační systémy
Podle normy	EN 13707
Zpracování	Plnoplošně natavený Podélné přesahy min. 8 cm a příčné přesahy min. 10 cm
Balení	18 rolí po 7,5 m x 1m = 135 m ² na patetě

Technické vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Hodnota
Délka	EN 1848-1	m	7,5
Šířka	EN 1848-1	m	1,00
Přímost	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Plošná hmotnost	EN 1849-1	kg/m ²	NPD
Tloušťka	EN 1849-1	mm	5,2 (±0,2)
Vodotěsnost	EN 1928	kPa	400
Třída chování při vnějším požáru	EN 13501-5	Třída	B _{roof} t1 [1]
Reakce na oheň	EN 13501-1	Třída	E
Pevnost spojů ve stříhu	EN 12317-1	N/50mm	≥ 800
Pevnost spojů v odlupu podélná/příčná	EN 12316-1	N/50mm	≥ 100
Pevnost v tahu podélná/příčná	EN 12311-1	N/50mm	≥ 1000/900
Prodloužení při přetržení	EN 12311-1	%	≥ 30/30
Odolnost proti nárazu	EN 12691	mm	≥ 1200
Odolnost proti statickému průrazu	EN 12730	kg	≥ 20
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná	EN 12310-1	N	≥ 300/300
Rozměrová stabilita	EN 1107-1	%	≤ 0,1
Ohyb za studena	EN 1109	°C	-36
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	EN 1110	°C	120
Ohyb za studena po umělém stárnutí	EN 1109	°C	-25
Propustnost pro vodní páru	EN 1931	μ	NPD

[1] dle certifikovaného systému
NPD = nedefinovaná hodnota

Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti a vztahují se k datu výroby. Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe. Závaznost nemůže být z údajů odvozena. Uživatel musí posoudit a zabezpečit, zda je výrobek v daném případě vhodný, a že disponuje platnou verzí technického listu.

Technické změny vyhrazeny.

Pokyny pro skladování: Skladování v originálním balení. Chraňte před slunečním zářením (UV) a extrémními vnějšími vlivy jako jsou např. extrémní teploty a vlhkost. V chladném období nutno skladovat minimálně 12 hodin před aplikací při teplotách vyšších než +5°C.

Vývoj, výroba a odbyt našich výrobků se řídí požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001. "