

H 71031

Hydrobit Voranstrich HV 25

Produkt	Penetrační nátěr, bez obsahu rozpouštědel, vyrobený z bitumenové emulze pro hydroizolace střeš a spodní stavby. Lze ředit vodou, po úplném zaschnutí vodotěsný. <ul style="list-style-type: none">• Lze zpracovat za studena• Velmi dobrá přilnavost k podkladu• Bez zápachu• Vhodné do interiéru i exteriéru
Použití	Penetrační nátěr podporující přilnavost asfaltových hydroizolačních pásů ke konstrukcím střeš a spodní stavby z betonu, lehčeného betonu, spárovaného zdiva, cementové omítky nebo kovu, jakož i ochranný nátěr na bázi asfaltu
Zpracování	Povrch musí být dostatečně pevný, mírně drsný, čistý a suchý. HYDROBIT VORANSTRICH HV 25 e nanáší štětcem nebo válečkem při teplotě podkladu nejméně + 5°C. V případě aplikace více vrstev musí být předchozí vrstva před nanesením další vrstvy dostatečně suchá. Čerstvě nanesený základní nátěr může být poškozen nebo spláchnut v důsledku silného deště.
Spotřeba	0,3 – 0,5 l/m ² na vrstvu, v závislosti na podkladu
Doba schnutí	6-12 hodin, v závislosti na podkladu a venkovní teplotě
Doba použitelnosti	Lze skladovat minimálně 2 roky v původním uzavřeném a nepoškozeném obalu v prostředí bez mrazu.
Balení	25 litrové nádoby

Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti a vztahují se k datu výroby. Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe. Závaznost nemůže být z údajů odvozena. Uživatel musí posoudit a zabezpečit, zda je výrobek v daném případě vhodný, a že disponuje platnou verzí technického listu.

Technické změny vyhrazeny.

Pokyny pro skladování: Skladování v originálním balení. Chraňte před slunečním zářením (UV) a extrémními vnějšími vlivy jako jsou např. extrémní teploty a vlhkost. V chladném období nutno skladovat minimálně 12 hodin před aplikací při teplotách vyšších než +5°C.

Vývoj, výroba a odbyt našich výrobků se řídí požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001. "