

H 93010
PUR-Keil 10/10**Produkt** PUR-klín pro napojení na atiky a stěny podle ÖNORM B 3691

| Technické vlastnosti | Jednotka | Hodnota |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| Výška / šířka | mm | 100 / 100 |
| Délka | m | 2,0 |
| Napětí při 10% stlačení | kPa | ≥ 100 |
| Tepelná vodivost | W/mK | 0,028 |
| Reakce na oheň | Třída | E |

Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti a vztahují se k datu výroby. Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe. Závaznost nemůže být z údajů odvozena. Uživatel musí posoudit a zabezpečit, zda je výrobek v daném případě vhodný, a že disponuje platnou verzí technického listu.

Technické změny vyhrazeny.

Pokyny pro skladování: Skladování v originálním balení. Chraňte před slunečním zářením (UV) a extrémními vnějšími vlivy jako jsou např. extrémní teploty a vlhkost. V chladném období nutno skladovat minimálně 12 hodin před aplikací při teplotách vyšších než +5°C.

Vývoj, výroba a odbyt našich výrobků se řídí požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001. "