

**H 52063  
BRILLIANT WF**

<b>Produkt</b>	TOP – Polymerbitumenbahn mit SPEZIAL-Kunststoffvlieskombiträger. Erweiterter Plastizitätsbereich (-36/120°C)
<b>Oberseite</b>	Leichter Oberflächenschutz (Granulat WEISS) mit 8 cm Flämm-/Schweißbrand (Folie)
<b>Unterseite</b>	Folie
<b>Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wurzelfeste obere Lage mehrlagiger GRÜNDACH-Abdichtungssysteme</li> <li>• Obere Lage mehrlagiger Dachabdichtungssysteme</li> </ul>
<b>Produktnorm</b>	EN 13707, übertrifft ÖNORM B3660 (E-KV-5 WF)
<b>Verarbeitung</b>	Flämm-/ Schweißverfahren Längsnähte mind. 8 cm, Quernähte (Kopfstöße) mind. 10 cm überlappt
<b>Verpackung</b>	18 Rollen zu je 7,5 m x 1 m = 135 m <sup>2</sup> je Palette

Produkteigenschaften	Prüfverfahren	Einheit	Wert
Rollenlänge	EN 1848-1	m	7,5
Rollenbreite	EN 1848-1	m	1,00
Geradheit	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Flächenbezogene Masse	EN 1849-1	kg/m <sup>2</sup>	NPD
Dicke	EN 1849-1	mm	5,2
Wasserdichtheit	EN 1928	kPa	500
Verhalten bei einem Brand von außen	EN 13501-5	Klasse	B <sub>roof</sub> t1 <sup>[1]</sup>
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	E
Scherfestigkeit der Fügenaht	EN 12317-1	N/50mm	≥ 800
Schälfestigkeit der Fügenaht	EN 12316-1	N/50mm	≥ 100
Höchstzugkraft längs/quer	EN 12311-1	N/50mm	1500/1500 (±250/±250)
Dehnung bei Höchstzugkraft	EN 12311-1	%	35/45 (±5/±5)
Widerstand gegen stoßartige Belastung	EN 12691	mm	≥ 1200
Widerstand gegen statische Belastung	EN 12730	kg	≥ 20
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer	EN 12310-1	N	450/450 (±150/±150)
Maßhaltigkeit	EN 1107-1	%	≤  0,1
Kaltbiegeverhalten	EN 1109	°C	-36
Wärmestandfestigkeit	EN 1110	°C	120
Widerstand gegen Durchwurzlung	EN 13948	Klasse	wurzelfest
Kaltbiegeverhalten nach künstlicher Alterung	EN 1109	°C	-25
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 1931	μ	NPD

[1] gemäß Systemprüfung

NPD = keine Leistung festgelegt

Die angegebenen Werte basieren auf einer statistischen Qualitätskontrolle und beziehen sich auf das Datum der Produktion. Hinsichtlich Anwendung und Verarbeitung sind Normen, Rechtsvorschriften, Richtlinien und der Stand der Technik zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

**Technische Änderungen vorbehalten.**

Lagerungshinweis: Die Produkte sind original verpackt, vor Sonneneinstrahlung, UV Strahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Ähnlichem geschützt zu lagern. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei (+5°C) lagern.

**Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.**