

H 67241

# Glasvlies GV 120 - A2 (U 120 F)

<b>Produkt</b>	Glasvlies
<b>Anwendung</b>	Trenn- und Brandschutzlage unter Kunststoffdachbahnen
<b>Verarbeitung</b>	lose verlegt, Ränder überlappt
<b>Verpackung</b>	10 Rollen 100,0 m x 2,0 m = 2000 m <sup>2</sup> /Palette
<b>Hinweis</b>	Die Lagerzeit der verpackten Vliesrollen sollte 14 Monate ab Produktionsdatum nicht überschreiten

Produkteigenschaften	Prüfverfahren	Einheit	Wert
Breite		m	2,0 (±2 mm)
Länge		m	100 (±0,3 %)
Flächenbezogene Masse		g/m <sup>2</sup>	120 (-10,5/ +8,5)
Brandverhalten	DIN 4102	Klasse	A2
Faserdurchmesser		µm	13
Höchstzugkraft, längs		N/50 mm	245 (-55)
Höchstzugkraft, quer		N/50 mm	175 (-40)

Die angegebenen Werte basieren auf einer statistischen Qualitätskontrolle und beziehen sich auf das Datum der Produktion. Hinsichtlich Anwendung und Verarbeitung sind Normen, Rechtsvorschriften, Richtlinien und der Stand der Technik zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

**Technische Änderungen vorbehalten.**

Lagerungshinweis: Die Produkte sind original verpackt, vor Sonneneinstrahlung, UV Strahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Ähnlichem geschützt zu lagern. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei (+5°C) lagern.

**Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.**