

**H 51094  
BARUPLAN TOP PV S5 D**

<b>Proizvod</b>	Elastomerna polimerna SBS bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca
<b>Gornja strana</b>	Lagana površinska zaštita (škriljevac u boji) sa 8 cm rubom za zavarivanje (folija)
<b>Donja strana</b>	Folija
<b>Primjena</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Završni sloj za višeslojne krovne bitumenske sisteme</li> <li>Završni sloj za jednoslojne ili višeslojne krovne bitumenske sisteme za prefabricirane garaže</li> </ul>
<b>Prema</b>	EN 13707
<b>Ugradnja</b>	Zavarivanje plamenikom Uzdužni preklop min. 8 cm, poprečni preklop min. 10 cm
<b>Pakiranje</b>	24 rola dimenzija 5 m x 1 m = 120 m <sup>2</sup> po paleti

Svojstva	Ispitna metoda	Jedinica	Rezultat
Dužina	EN 1848-1	m	5,0
Širina	EN 1848-1	m	1,00
Ravnost	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Plošna masa	EN 1849-1	kg/m <sup>2</sup>	NPD
Debljina	EN 1849-1	mm	5,2 (±0,2)
Vodonepropusnost	EN 1928	kPa	400
Otpornost na požar iz vana	EN 13501-5	Klasa	B <sub>roof</sub> t1 <sup>[1]</sup>
Reakcija na požar	EN 13501-1	Klasa	E
Otpornost spojeva na smik	EN 12317-1	N/50mm	≥ 500
Prekidna sila uzdužno/poprečno	EN 12311-1	N/50mm	1000/800 (±250/±250)
Istezanje pri slomu	EN 12311-1	%	45/50 (±10/±10)
Otpornost na udar	EN 12691	mm	NPD
Otpornost na statičko opterećenje	EN 12730	kg	NPD
Otpornost na trganje uzdužno/poprečno	EN 12310-1	N	200/200 (±50/±50)
Dimenzionalna stabilnost	EN 1107-1	%	≤  0,3
Savitljivost pri niskim temperaturama	EN 1109	°C	-25
Postojanost pri povišenoj temperaturi	EN 1110	°C	100
Savitljivost pri niskim temperaturama nakon umjetnog starenja	EN 1109	°C	-15
Paropropusnost	EN 1931	μ	NPD

[1] prema certificiranom sistemu  
NPD = Vrijednost nije utvrđena

Navedene vrijednosti temelje se na statističkoj kontroli kvalitete i referiraju se na datum proizvodnje. Vezano za odgovarajući način primjene i ugradnje proizvoda, u obzir se moraju uzeti svi standardi, zakonske odredbe i smjernice. Sve specifikacije su bez obveze. Odgovornost je korisnika da procijeni prikladnost proizvoda za namjeravanu ugradnju i da osigura pristup valjanoj verziji tehničkog lista.

**Zadržavamo pravo tehničkih izmjena.**

Uvjeti skladištenja: Proizvodi moraju biti skladišteni u originalnom pakiranju, zaštićene od izravnog sunčevog svjetla, UV zraka i ekstremnih vanjskih utjecaja kao što su vrućina, mraz, vlaga i sl. Tijekom hladnog vremena, proizvodi se čuvaju zaštićeni od mraza (+5°C) najmanje 12 sati prije ugradnje.

**Razvoj, proizvodnja i prodaja proizvoda odvija se prema sustavu ISO 9001.**