



H 61005

**BARUTHENE HDPE 15 KSK**

<b>Proizvod</b>	Samoljepljiva elastomerna polimerna SBS bitumenska traka sa HDPE folijom
<b>Gornja strana</b>	HDPE laminirano sa samoljepljivim rubom (folija)
<b>Donja strana</b>	Punoplošno samoljepljivo (skidajući papir)
<b>Primjena</b>	• Hidroizolacija temelja od vlage iz tla
<b>Prema</b>	EN 13969 (Typ A)
<b>Pakiranje</b>	15 rola dimenzija 15 m x 1m = 225 m <sup>2</sup> po paleti

Svojstva	Ispitna metoda	Jedinica	Rezultat
Dužina	EN 1848-1	m	15,0
Širina	EN 1848-1	m	1,00
Ravnost	EN 1848-1	mm/10m	≤ 20
Debljina	EN 1849-1	mm	≥ 1,5
Vodonepropusnost	EN 1928	kPa	prošao
Reakcija na požar	EN 13501-1	Klasa	E
Otpornost spojeva na smik	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Prekidna sila uzdužno/poprečno	EN 12311-1	N/50mm	≥ 200/200
Istezanje pri slomu	EN 12311-1	%	≥ 150/150
Otpornost na trganje uzdužno/poprečno	EN 12310-1	N	≥ 100/100
Dimenzionalna stabilnost	EN 1107-1	%	NPD
Savitljivost pri niskim temperaturama	EN 1109	°C	≤ -30
Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja	EN 1928	kPa	prošao
Paropropusnost	EN 1931	m	≥ 160

NPD = Vrijednost nije utvrđena

Navedene vrijednosti temelje se na statističkoj kontroli kvalitete i referiraju se na datum proizvodnje. Vezano za odgovarajući način primjene i ugradnje proizvoda, u obzir se moraju uzeti svi standardi, zakonske odredbe i smjernice. Sve specifikacije su bez obveze. Odgovornost je korisnika da procijeni prikladnost proizvoda za namjeravanu ugradnju i da osigura pristup valjanoj verziji tehničkog lista.

**Zadržavamo pravo tehničkih izmjena.**

Uvjeti skladištenja: Proizvodi moraju biti skladišteni u originalnom pakiranju, zaštićene od izravnog sunčevog svjetla, UV zraka i ekstremnih vanjskih utjecaja kao što su vrućina, mraz, vlaga i sl. Tijekom hladnog vremena, proizvodi se čuvaju zaštićeni od mraza (+5°C) najmanje 12 sati prije ugradnje.

**Razvoj, proizvodnja i prodaja proizvoda odvija se prema sustavu ISO 9001.**