

H 67870

# BUESSCHERPLAN HOMOGEN CX

<b>Proizvod</b>	Sintetička krovna hidroizolacijska membrana bez uloška, na bazi PVC-P, ne kompatibilna s bitumenom
<b>Gornja strana</b>	svijetlo siva sa specijalnim premazom
<b>Donja strana</b>	tamno-siva
<b>Primjena</b>	• Detalj traka
<b>Ugradnja</b>	Zavarivanje u struji vrućeg zraka.
<b>Pakiranje</b>	

Svojstva	Ispitna metoda	Jedinica	Rezultat
Vidljivi nedostaci	EN 1850-2	-	Nema
Dužina	EN 1848-2	m	20,0 (-0/+5%)
Širina	EN 1848-2	m	2,1 (-0,5/+1%)
Debljina	EN 1849-2	mm	1,5 (+10/-5%)
Plošna masa	EN 1849-2	kg/m <sup>2</sup>	1,95 (-5/+10%)
Vodonepropusnost (Verf. B)	EN 1928	-	prošao
Otpornost krova na djelovanje požara iz vana	EN 13501-5	Klasa	Broof(t1)
Reakcija na požar	EN 13501-1	Klasa	E
Otpornost na tuču (tvrda podloga)	EN 13583	m/s	≥ 25
Otpornost spoja na guljenje	EN 12316-2	N/50mm	≥ 200
Otpornost spojeva na smik uzdužno/poprečno	EN 12317-2	N/50mm	≥ 120/120
Paropropusnost	EN 1931	μ	20.000 (± 30%)
Prekidna sila uzdužno/poprečno	EN 12311-2	N/mm <sup>2</sup>	≥ 18/18
Istezanje pri slomu	EN 12311-2	%	≥ 300/300
Otpornost na udar (tvrda podloga)	EN 12691	mm	≥ 800
Otpornost na statičko opterećenje	EN 12730	kg	≥ 20
Otpornost na trganje uzdužno/poprečno	EN 12310-2	N	≥ 120
Dimenzionalna stabilnost	EN 1107-2	%	≤  0,5
Savitljivost	EN 495-5	°C	≤ -25
Otpornost na korijenje	EN 13948/FLL- Prüfverfahren		prošao
Otpornost na UV zračenje	EN 1297	Stufe	0

Navedene vrijednosti temelje se na statističkoj kontroli kvalitete i referiraju se na datum proizvodnje. Vezano za odgovarajući način primjene i ugradnje proizvoda, u obzir se moraju uzeti svi standardi, zakonske odredbe i smjernice. Sve specifikacije su bez obveze. Odgovornost je korisnika da procijeni prikladnost proizvoda za namjeravanu ugradnju i da osigura pristup valjanoj verziji tehničkog lista.

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena.

Uvjeti skladištenja: Proizvodi moraju biti skladišteni u originalnom pakiranju, zaštićene od izravnog sunčevog svjetla, UV zraka i ekstremnih vanjskih utjecaja kao što su vrućina, mraz, vlaga i sl. Tijekom hladnog vremena, proizvodi se čuvaju zaštićeni od mraza (+5°C) najmanje 12 sati prije ugradnje.

Razvoj, proizvodnja i prodaja proizvoda odvija se prema sustavu ISO 9001.