

H 94306

Gummigranulatbahn 6 mm GGB 6

Svojstva	Ispitna metoda	Jedinica	Rezultat
Dužina		m	10 (± 1%)
Širina		mm	1250 (± 2%)
Debljina		mm	6 (± 10%)
Masa po roli		kg	57 (± 7%)
Reakcija na požar	EN 13501-1	Klasa	E
Prekidna sila	EN ISO 1798	N/mm ²	0,42 (± 10%)
Izduljenje pri slomu	EN ISO 1798	%	46 (± 10%)
	EN ISO 844	kPa	ca. 200
Otpornost na statičko opterećenje (Meth. B)	EN 12730	kg	40
Otpornost na dinamičko opterećenje Meth A	EN 12691	mm	mind. 2250
Temperaturna postojanost		°C	-30 / +80
Kemijsko ponašanje			bedingt gegen Säuren und Laugen beständig
Ekološka svojstva			verrotungsbeständig und wasserverträglich

Navedene vrijednosti temelje se na statističkoj kontroli kvalitete i referiraju se na datum proizvodnje. Vezano za odgovarajući način primjene i ugradnje proizvoda, u obzir se moraju uzeti svi standardi, zakonske odredbe i smjernice. Sve specifikacije su bez obveze. Odgovornost je korisnika da procijeni prikladnost proizvoda za namjeravanu ugradnju i da osigura pristup valjanoj verziji tehničkog lista.

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena.

Uvjeti skladištenja: Proizvodi moraju biti skladišteni u originalnom pakiranju, zaštićene od izravnog sunčevog svjetla, UV zraka i ekstremnih vanjskih utjecaja kao što su vrućina, mraz, vlaga i sl. Tijekom hladnog vremena, proizvodi se čuvaju zaštićeni od mraza (+5°C) najmanje 12 sati prije ugradnje.

Razvoj, proizvodnja i prodaja proizvoda odvija se prema sustavu ISO 9001.