



H 51201

**ALUPLAN ALGV E 30 RELAX**

<b>Termék</b>	Elasztomerbitumenes lemez alumínium betéttel és üvegfátyol hordozóval. Az alsó felületén gyorsan hegeszthető sávokkal. A RELAX rendszer lehetővé teszi az ellenőrzött gőznyomás kiegyenlítést.
<b>Felső oldal</b>	Finomhomok hintés
<b>Alsó oldal</b>	Gyorsan hegeszthető bitumen (fólia) integrált gőznyomás kiegyenlítő csatornával.
<b>Alkalmazás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• épületszigetelés talajnedvesség ellen</li> <li>• Párazáró réteg</li> </ul>
<b>Követelmény</b>	EN 13969 (Typ A), EN 13970
<b>Felhasználás</b>	Lánghegesztés. A hosszoldali átfedés min. 8 cm, a végtoldás min. 10 cm átfedéssel készül.
<b>Csomagolás</b>	22 tekercs raklaponként, tekercsenként 10 m x 1m, azaz 220 m <sup>2</sup> raklaponként

<b>Termék tulajdonságok</b>	<b>Vizsgálati eljárás</b>	<b>Egység</b>	<b>Érték</b>
Tekercs hossza	EN 1848-1	m	10,0
Tekercs szélessége	EN 1848-1	m	1,00
Egyenesség	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Felületegységre eső tömeg	EN 1849-1	kg/m <sup>2</sup>	NPD
Vastagság	EN 1849-1	mm	3,0 (±0,2)
Vízzáróság	EN 1928	kPa	60
Tűzállóság	EN 13501-1	Osztály	E
Varrat nyírószilárdsága	EN 12317-1	N/50mm	≥ 250
Húzószilárdság hossz / kereszt irány	EN 12311-1	N/50mm	500/400 (±200/±100)
Szakadási nyúlás	EN 12311-1	%	5/5 (±3/±3)
Ütéssel szembeni ellenállás	EN 12691	mm	NPD
Statikus terhelhetőség	EN 12730	kg	NPD
Továbbszakító ellenállás hossz / kereszt irány	EN 12310-1	N	180/180 (±50/±50)
Hideghajlíthatóság	EN 1109	°C	-15
Hőállóság	EN 1110	°C	70
Vízzáróság mesterséges öregítés után	EN 1928	kPa	60
Páradiffúziós ellenállás	EN 1931	sd	> 1500 m
Páradiffúziós ellenállás mesterséges öregítés után	EN 1928	sd	> 1500 m

NPD = Nincs megadva teljesítmény

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

**Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.**

Raktározási követelmények: A termékeket védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

**Termékeink fejlesztése, előállítás és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.**