



H 56120

BARUTOP T 55 DB (Dunkelbraun)

Termék	TOP elasztomerbitumenes lemez speciális kombi poliészterfátyol hordozóval. Megnövelt képlékenység. - speciális magastetős receptúra az optimális hegeszthetőségért - építésszerűen igényes felső felület
Felső oldal	Könnyű felületvédelem (sötétbarna granulátum) 8 cm hegeszthető átfedősávval (fólia).
Alsó oldal	Fólia
Alkalmazás	• Többrétegű tetőszigetelési rendszer felső rétege
Követelmény	EN 13707
Felhasználás	Lánghegesztés. A hosszoldali átfedés min. 8 cm, a végtoldás min. 10 cm átfedéssel készül.
Csomagolás	22 tekercs raklaponként, tekercsenként 5 m x 1m, azaz 110 m ² raklaponként

Termék tulajdonságok	Vizsgálati eljárás	Egység	Érték
Tekercs hossza	EN 1848-1	m	5,0
Tekercs szélessége	EN 1848-1	m	1,00
Egyenesség	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Felületegységre eső tömeg	EN 1849-1	kg/m ²	NPD
Vastagság	EN 1849-1	mm	5,2 (±0,2)
Víz záróság	EN 1928	kPa	400
Külső tűzzel szembeni viselkedés	EN 13501-5	Osztály	B _{roof} t1 [1]
Tűzállóság	EN 13501-1	Osztály	E
Varrat nyírószilárdsága	EN 12317-1	N/50mm	700 (±200)
Húzószilárdság hossz / kereszt irány	EN 12311-1	N/50mm	1200/1200 (±200/±200)
Szakadási nyúlás	EN 12311-1	%	55/55 (±10/±10)
Ütéssel szembeni ellenállás	EN 12691	mm	NPD
Statikus terhelhetőség	EN 12730	kg	NPD
Továbbszakító ellenállás hossz / kereszt irány	EN 12310-1	N	320/320 (±100/±100)
Méretállandóság	EN 1107-1	%	≤ 0,1
Hideghajlíthatóság	EN 1109	°C	-36
Hőállóság	EN 1110	°C	120
Hideghajlíthatóság mesterséges öregítés után	EN 1109	°C	-25
Páradiffúziós ellenállás	EN 1931	μ	NPD

[1] Rendszervizsgálat szerint

NPD = Nincs megadva teljesítmény

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Raktározási követelmények: A termékekett védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.