

**H 61005
BARÜTHENE HDPE 15 KSK**

Termék	Hidegen öntapadó elasztomerbitumenes lemez HDPE hordozóval.
Felső oldal	Keresztlaminált HDPE öntapadó átfedősávval (lehúzható fólia).
Alsó oldal	Teljes felületén öntapadó (lehúzható papír).
Alkalmazás	• épületszigetelés talajnedvesség ellen
Követelmény	EN 13969 (Typ A)
Felhasználás	hidegen öntapadó átfedés szélessége min. 8 cm beépítési hőmérséklet: -5°C és +40°C között felületi hőmérséklet: ≥ +5°C
Csomagolás	15 tekercs raklaponként, tekercsenként 15 m x 1 m, azaz 225 m ² raklaponként

Termék tulajdonságok	Vizsgálati eljárás	Egység	Érték
Tekercs hossza	EN 1848-1	m	15,0
Tekercs szélessége	EN 1848-1	m	1,00
Egyenesség	EN 1848-1	mm/10m	≤ 20
Vastagság	EN 1849-1	mm	≥ 1,5
Vízzáróság	EN 1928	kPa	megfelel
Tűzállóság	EN 13501-1	Osztály	E
Varrat nyírószilárdsága	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Húzószilárdság hossz / kereszt irány	EN 12311-1	N/50mm	≥ 200/200
Szakadási nyúlás	EN 12311-1	%	≥ 150/150
Továbbszakító ellenállás hossz / kereszt irány	EN 12310-1	N	≥ 100/100
Méretállandóság	EN 1107-1	%	NPD
Hideghajlíthatóság	EN 1109	°C	≤ -30
Vízzáróság mesterséges öregítés után	EN 1928	kPa	megfelel
Páradiffúziós ellenállás	EN 1931	m	≥ 160

NPD = Nincs megadva teljesítmény

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Raktározási követelmények: A termékekett védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.