

H 67870  
**BUESSCHERPLAN HOMOGEN CX**

<b>Termék</b>	Nem bitumenálló hordozó nélküli PVC-P tetőszigetelő lemez.
<b>Felső oldal</b>	Világos szürke speciális bevonat.
<b>Alsó oldal</b>	sötétszürke
<b>Alkalmazás</b>	• Tetőszigetelő lemez idomokhoz
<b>Felhasználás</b>	Meleglevegős hegesztés.
<b>Csomagolás</b>	23 tekercs raklaponként, tekercsenként 20,0 m x 2,1 m = 996 m <sup>2</sup> raklaponként

<b>Termék tulajdonságok</b>	<b>Vizsgálati eljárás</b>	<b>Egység</b>	<b>Érték</b>
Látható hibák	EN 1850-2	-	nincs
Hossz	EN 1848-2	m	20,0 (-0/+5%)
Szélesség	EN 1848-2	m	2,1 (-0,5/+1%)
Vastagság	EN 1849-2	mm	1,5 (+10/-5%)
Felületegységre eső tömeg	EN 1849-2	kg/m <sup>2</sup>	1,95 (-5/+10%)
Vízzárság (B eljárás)	EN 1928	-	megfelel
Külső tűzzel szembeni viselkedés	EN 13501-5	Osztály	Broof(t1)
Tűzzel szembeni viselkedés	EN 13501-1	Osztály	E
Ellenállás jégverésnek (kemény aljzaton)	EN 13583	m/s	≥ 25
Varrat húzószilárdsága	EN 12316-2	N/50mm	≥ 200
Varrat nyírószilárdsága hossz / kereszt irány	EN 12317-2	N/50mm	≥ 120/120
Páradiffúziós ellenállás	EN 1931	μ	20.000 (± 30%)
Húzószilárdság hossz / kereszt irány	EN 12311-2	N/mm <sup>2</sup>	≥ 18/18
Szakadási nyúlás	EN 12311-2	%	≥ 300/300
Ütéssel szembeni ellenállás (kemény aljzaton)	EN 12691	mm	≥ 800
Statikus terhelhetőség	EN 12730	kg	≥ 20
Továbbszakító ellenállás hossz / kereszt irány	EN 12310-2	N	≥ 120
Méretállandóság	EN 1107-2	%	≤  0,5
Falcolás	EN 495-5	°C	≤ -25
Gyökérállóság	EN 13948/FLL- Prüfverfahren		megfelel
Viselkedés UV sugárzás esetén	EN 1297	Stufe	0

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapultak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Raktározási követelmények: A termékeket védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.