

H 67871

**BUESSCHERPLAN WALKWAYS 0.75**

<b>Termék</b>	Nem bitumenálló üvegfátyol hordozójú PVC-P tetőszigetelő lemez.
<b>Felső oldal</b>	Világos szürke speciális prégelt bevonat.
<b>Alsó oldal</b>	sötétszürke
<b>Alkalmazás</b>	• Tetőfólia védelme, karbantartási útvonalak kijelölése
<b>Felhasználás</b>	Meleglevegős hegesztés.
<b>Csomagolás</b>	24 tekercs raklaponként, tekercsenként 20 m x 0.75m, azaz 360 m <sup>2</sup> raklaponként

<b>Termék tulajdonságok</b>	<b>Vizsgálati eljárás</b>	<b>Egység</b>	<b>Érték</b>
Látható hibák	EN 1850-2	-	nincs
Hossz	EN 1848-2	m	20,0 (-0/+5%)
Szélesség	EN 1848-2	m	0,75 (-0,5/+1%)
Vastagság	EN 1849-2	mm	1,8 (+10/-5%)
Felületegységre eső tömeg	EN 1849-2	kg/m <sup>2</sup>	NPD
Vízzárság (B eljárás)	EN 1928	-	megfelel
Tűzzel szembeni viselkedés	EN 13501-1	Osztály	E
Húzószilárdság hossz / kereszt irány	EN 12311-2	MPa	≥ 9
Szakadási nyúlás	EN 12311-2	%	≥ 200
Statikus terhelhetőség	EN 12730	kg	≥ 20
Továbbszakító ellenállás hossz / kereszt irány	EN 12310-2	N	≥ 160
Méretállandóság	EN 1107-2	%	≤  0,1
Falcolás	EN 495-5	°C	≤ -25

NPD = Nincs megadva teljesítmény

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapoztak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

**Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.**

Raktározási követelmények: A termékekett védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

**Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.**