

# H 70018 Büsscherit Voranstrich BV 10

<b>Termék</b>	Oldószeres bitumenes kellősítő V <sub>N</sub> tető- és épületszigeteléshez <ul style="list-style-type: none"><li>• Hidegen feldolgozható</li><li>• Fagyveszélyes</li><li>• Fenol mentes, gyenge szagú</li><li>• Nagyon jó tapadás az aljzathoz</li><li>• Rövid száradási idő</li><li>• Alacsony oldószertartalom</li></ul>
<b>Alkalmazás</b>	Alapozó és tapadásfokozó bevonat betonon, könnyűbetonon, kihézagolt falazaton, cementvakolaton vagy fémen tetők és szerkezetek vízszigeteléséhez bitumen és polimerbitumen lemezzel, valamint bitumen alapú védőbevonatokhoz.
<b>Felhasználás</b>	<p>A fogadó felületnek kellően szilárdnak, tisztának és pormentesnek kell lennie.</p> <p>BÜSSCHERIT VORANSTRICH BV 10 ecsettel, vagy hengerrel hordható fel. A fogadó felületi hőmérséklet legyen legalább +5°C. Több réteg felhordása esetén az előző rétegnek teljes keresztmetszetében száraznak kell lenni.</p> <p>A termék kültérben, vagy jól átszellőztetett helyen használható fel. A frissen felhordott réteg intenzív eső esetén sérülhet ill. lemosódhat.</p> <p>A biztonságos tárolásról és kezelésről az aktuális biztonsági adatlapon olvashat.</p>
<b>Szükséglet</b>	0,2 – 0,4 l/m <sup>2</sup> rétegenként az alapfelülettől függően
<b>Száradási idő</b>	kb. 6 óra, a felülettől és a külső hőmérséklettől függően
<b>Eltarthatóság</b>	Eredeti, zárt edényben 2 évig eltartható
<b>Csomagolás</b>	10 literes kanna, kapható még 25 literes kannában is (BV 25)

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

**Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.**

Raktározási követelmények: A termékeket védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekerceket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

**Termékeink fejlesztése, előállítás és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.**