

H 70040

# Büschlerit Silolack und Kaltanstrich SK 10

<b>Termék</b>	Bitumen oldatból készülő D vékony bitumenes bevonat <ul style="list-style-type: none"><li>• Hidegen feldolgozható</li><li>• Fagyveszélyes</li><li>• Fenol mentes, gyenge szagú</li><li>• Nagyon jó tapadás az aljzathoz</li></ul>
<b>Alkalmazás</b>	Védőbevonat zöldtermények silójához, víztartályokhoz, csővezetékekhez, acélszerkezetekhez, acél berendezésekhez, stb. Védőbevonat beton, könnyűbeton, kihézagolt falazatok, cementvakolat vagy fém felületekre. Fedőbevonat tető- és épületszigetelésekhez. Tartósító bevonat viharkáros bitumen- és polimerbitumen lemezekhez.
<b>Felhasználás</b>	A fogadó felületnek kellően szilárdnak, tisztának és pormentesnek kell lennie.  BÜSCHERIT SILOLACK és KALTANSTRICH SK 10 ecsettel, vagy hengerrel hordható fel. A fogadó felületi hőmérséklet legyen legalább +5°C. Több réteg felhordása esetén az előző rétegnek teljes keresztmetszetében száraznak kell lenni.  A termék kültérben, vagy jól átszellőztetett helyen használható fel. A frissen felhordott réteg intenzív eső esetén sérülhet ill. lemosódhat.  A biztonságos tárolásról és kezelésről az aktuális biztonsági adatlapon olvashat.
<b>Szükséglet</b>	0,4 – 0,6 l/m <sup>2</sup> rétegenként az alapfelülettől függően
<b>Száradási idő</b>	kb. 12 óra, a felülettől és a külső hőmérséklettől függően
<b>Eltarthatóság</b>	Eredeti, zárt edényben 2 évig eltartható
<b>Csomagolás</b>	10 literes kanna, kapható még 25 literes kannában is (SK 25)

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

**Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.**

Raktározási követelmények: A termékekett védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekerceket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

**Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.**