

H 93010 PUR-Keil 10/10

Termék PUR jégék attika és fal csatlakozásához az ÖNORM B 3691 szerint

Termék tulajdonságok	Egység	Érték
Magasság / szélesség	mm	100 / 100
Hossz	m	2,0
Nyomó igénybevétel 10% -os tömörítés mellett.	kPa	≥ 100
Hővezető képesség	W/mK	0,028
Tűzállóság az EN 13501-1 szerint	Osztály	E

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Raktározási követelmények: A termékeket védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekerceket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítás és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.