

**H 94152  
ECOFELT PES-SB 500/2****Termék** Geotextília, nem szőtt, poliészter szálakból, vegyi kezelés nélkül

- Alkalmazás**
- Drénezés
  - Szűrés
  - Védelem
  - Elválasztás

**Követelmény** EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265**Felhasználás** Laza fektetés megfelelő átlapolással.

<b>Termék tulajdonságok</b>	<b>Vizsgálati eljárás</b>	<b>Egység</b>	<b>Érték</b>
Felületegységre eső tömeg	EN 9864	g/m <sup>2</sup>	500 (+/-10%)
Vastagság (2 kPa)	EN 9863	mm	3,2 (-0,96)
Szakítási vizsgálat (hossz / kereszt irány)	EN ISO 10319	kN/m	5,0 (-1,5) / 5,5 (-1,65)
Nyúlás (hossz / kereszt irány)	EN ISO 10319	%	50 (-20%) / 50 (-20%)
Energiaelnyelési index	EN ISO 10318	kJ/m <sup>2</sup>	2,1 (-0,96)
Pecsénnyomás	EN ISO 12236	kN	0,92 (-0,28)
Dinamikus behatolási próba	EN ISO 13433	mm	28 (+30%)
Jellegzetes nyitási szélesség	EN ISO 12956	µm	50 (+/-30%)
Normál vízzáró képesség a síkban	EN ISO 11058	m/s	0,045 (+/-30%)
Vízvezető kapacitás a síkban (20 kPa)	EN ISO 12958	m <sup>2</sup> /s	1,77*10 <sup>-6</sup> (+/-30%)
Várható eltarthatósági idő	EN 12224	Jahre	mind. 5

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

**Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.**

Raktározási követelmények: A termékekett védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

**Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.**