

**H 50082  
BARUPLAST KV PL 4 K**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Produkt</b>           | Papa plastomerobitumiczna (APP) na osnowie z włókniny poliestrowej   |
| <b>Górna strona</b>      | Piasek   |
| <b>Dół</b>               | Folia  |
| <b>Stosowanie</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wierzchnia warstwa w wielowarstwowych bitumicznych systemach dachowych z ciężką ochroną powierzchni</li> <li>• Dolna lub pośrednia warstwa w wielowarstwowych bitumicznych systemach dachowych</li> <li>• Systemy izolacji przeciwilgociowych i przeciwwodnych</li> </ul> |
| <b>Standard produktu</b> | EN 13707, EN 13969 (Typ A+T)   |
| <b>Podanie</b>           | Zgrzewanie<br>zakłady wzdłużne min. 8 cm, zakłady poprzeczne min. 10 cm  |
| <b>Opakowanie</b>        | 18 rollki każda 10 m x 1m = 180 m <sup>2</sup> na palecie  |

| <b>Charakterystyka</b>                                | <b>Metoda testowania</b> | <b>Jednostka</b>  | <b>Wynik</b>        |
|---|--------------------------|-------------------|---------------------|
| Długość   | EN 1848-1                | m                 | 10,0                |
| Szerokość   | EN 1848-1                | m                 | 1,00                |
| Prostoliniowość                                       | EN 1848-1                | mm/10m            | < 20                |
| Gramatura   | EN 1849-1                | kg/m <sup>2</sup> | NPD                 |
| Grubość   | EN 1849-1                | mm                | 4,0 (±0,2)          |
| Wodoszczelność  | EN 1928                  | kPa               | 200                 |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego             | EN 13501-5               | Klasa             | NPD                 |
| Reakcja na ogień                                      | EN 13501-1               | Klasa             | E                   |
| Wytrzymałość złącza (wytrzymałość na ścinanie)        | EN 12317-1               | N/50mm            | NPD                 |
| Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek       | EN 12311-1               | N/50mm            | 900/650 (±100/±100) |
| Wydłużenie  | EN 12311-1               | %                 | 45/45 (±10/±10)     |
| Odporność na uderzenia                                | EN 12691                 | mm                | NPD                 |
| Odporność na obciążenia statyczne                     | EN 12730                 | kg                | NPD                 |
| Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek | EN 12310-1               | N                 | 200/200 (±50/±50)   |
| Stabilność wymiarowa                                  | EN 1107-1                | %                 | NPD                 |
| Giętkość w niskiej temperaturze                       | EN 1109                  | °C                | -10                 |
| Odporność na spływanie                                | EN 1110                  | °C                | 130                 |
| Wodoszczelność po sztucznym starzeniu                 | EN 1928                  | kPa               | 200                 |
| Przenikanie pary wodnej                               | EN 1931                  | μ                 | NPD                 |

NPD = wartość użytkowa nie jest określona

Podane wartości są wartościami wskaźnikowymi, opierającymi się na wynikach statystycznej kontroli jakości. Zalecane zakresy użytkowania opracowano na podstawie doświadczeń, norm i regulaminów. Nie są one jednak wiążące.

**Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.**

Przechowywanie: Produkty muszą być przechowywane w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczone przed promieniowaniem słonecznym i silnymi wpływami zewnętrznymi takimi jak wysoka lub niska temperatura, wilgoć itp. W zimnych porach roku produkty muszą być przechowywane w temperaturze dodatniej (+5°C) minimum na 12 godzin przed ich zastosowaniem.

**Rozwój, produkcja i sprzedaż naszych produktów zgodne z normą ISO 9001.**