



H 55068 PERIDICHT CONNECT

Produkt	Taśma łącząca do bezpośredniego połączenia z elementami konstrukcyjnymi w piwnicy (hydroizolacja piwnicy)
Górna strona	Folia
Dół	Samoprzylepna (folia do zerwania)
Stosowanie	• Taśma łącząca izolację fundamentów
Standard produktu	EN 13969 (Typ A)
Podanie	Listwa łącząca PERIDICHT CONNECT mocowana jest do betonowanego szalunku. Szalunek zostaje usunięty po zabetonowaniu, a bitumiczne uszczelnienie fundamentów można przygrzać do PERIDICHT CONNECT.. Łatwo i bezpiecznie!
Opakowanie	75 rollki każda 15 m x 0.2m = 1125 m ² na palecie

Charakterystyka	Metoda testowania	Jednostka	Wynik
Długość	EN 1848-1	m	15,0
Szerokość	EN 1848-1	m	0,20
Prostoliniowość	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Grubość	EN 1849-1	mm	3,0 (±0,2)
Wodoszczelność	EN 1928	kPa	100
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Klasa	E
Wytrzymałość złącza (wytrzymałość na ścinanie)	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek	EN 12311-1	N/50mm	1200/1000 (±200/±200)
Wydłużenie	EN 12311-1	%	10/10 (±5/±5)
Odporność na uderzenia	EN 12691	mm	NPD
Odporność na obciążenia statyczne	EN 12730	kg	NPD
Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek	EN 12310-1	N	200/200 (±50/±50)
Stabilność wymiarowa	EN 1107-1	%	≤ 0,3
Giętkość w niskiej temperaturze	EN 1109	°C	-25
Odporność na spływanie	EN 1110	°C	100
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu	EN 1928	kPa	100
Przenikanie pary wodnej	EN 1931	μ	NPD

NPD = wartość użytkowa nie jest określona

Podane wartości są wartościami wskaźnikowymi, opierającymi się na wynikach statystycznej kontroli jakości. Zalecane zakresy użytkowania opracowano na podstawie doświadczeń, norm i regulaminów. Nie są one jednak wiążące.

Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Przechowywanie: Produkty muszą być przechowywane w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczone przed promieniowaniem słonecznym i silnymi wpływami zewnętrznymi takimi jak wysoka lub niska temperatura, wilgoć itp. W zimnych porach roku produkty muszą być przechowywane w temperaturze dodatniej (+5°C) minimum na 12 godzin przed ich zastosowaniem.

Rozwój, produkcja i sprzedaż naszych produktów zgodne z normą ISO 9001.