

**H 56121
BARUTOP T 55 D ROT**

Produkt	Papa elastomerobitumiczna (TOP-SBS) na osnowie ze specjalnej włókniny poliestrowej. Podwyższona plastyczność kolorowe powierzchnie Specjalna receptura optymalizująca zgrzewanie na dachach skośnych
Górna strona	Lekka ochrona powierzchni (czerwony granulát) z 8 cm paskiem bez posypki do zgrzewania (zabezpieczony folią)
Dół	Folia
Stosowanie	• Wierzchnia warstwa w wielowarstwowych bitumicznych systemach dachowych
Standard produktu	EN 13707
Podanie	Zgrzewanie zakłady wzdłużne min. 8 cm, zakłady poprzeczne min. 10 cm
Opakowanie	22 rollki każda 5 m x 1m = 110 m ² na palecie

Charakterystyka	Metoda testowania	Jednostka	Wynik
Długość	EN 1848-1	m	5,0
Szerokość	EN 1848-1	m	1,00
Prostoliniowość	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Gramatura	EN 1849-1	kg/m ²	NPD
Grubość	EN 1849-1	mm	5,2 (±0,2)
Wodoszczelność	EN 1928	kPa	400
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	EN 13501-5	Klasa	B _{roof} t1 ^[1]
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Klasa	E
Wytrzymałość złącza (wytrzymałość na ścinanie)	EN 12317-1	N/50mm	700 (±200)
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek	EN 12311-1	N/50mm	1200/1200 (±200/±200)
Wydłużenie	EN 12311-1	%	55/55 (±10/±10)
Odporność na uderzenia	EN 12691	mm	NPD
Odporność na obciążenia statyczne	EN 12730	kg	NPD
Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek	EN 12310-1	N	320/320 (±100/±100)
Stabilność wymiarowa	EN 1107-1	%	≤ 0,1
Giętkość w niskiej temperaturze	EN 1109	°C	-36
Odporność na spływanie	EN 1110	°C	120
Giętkość w niskiej temperaturze po sztucznym starzeniu	EN 1109	°C	-25
Przenikanie pary wodnej	EN 1931	μ	NPD

[1] Zgodnie z badaniem systemu

NPD = wartość użytkowa nie jest określona

Podane wartości są wartościami wskaźnikowymi, opierającymi się na wynikach statystycznej kontroli jakości. Zalecane zakresy użytkowania opracowano na podstawie doświadczeń, norm i regulaminów. Nie są one jednak wiążące.

Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Przechowywanie: Produkty muszą być przechowywane w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczone przed promieniowaniem słonecznym i silnymi wpływami zewnętrznymi takimi jak wysoka lub niska temperatura, wilgoć itp. W zimnych porach roku produkty muszą być przechowywane w temperaturze dodatniej (+5°C) minimum na 12 godzin przed ich zastosowaniem.

Rozwój, produkcja i sprzedaż naszych produktów zgodnie z normą ISO 9001.