



H 67867

**BUESSCHERPLAN 1800 CX**

<b>Produkt</b>	Syntetyczna membrana dachowa, PVC-P wzmocniona włóknem syntetycznym, niekompatybilna z bitumem
<b>Górna strona</b>	szary
<b>Dół</b>	szary
<b>Stosowanie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydroizolacja dachowa układana luzem z balastem i pod innymi warstwami użytkowymi</li> <li>• Odsłonięta hydroizolacja dachowa mocowana mechanicznie</li> </ul>
<b>Standard produktu</b>	EN 13956
<b>Podanie</b>	Zgrzewanie gorącym powietrzem
<b>Opakowanie</b>	

<b>Charakterystyka</b>	<b>Metoda testowania</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Wynik</b>
Wady widoczne	EN 1850-2	-	Żaden
Długość	EN 1848-2	m	15,0 (-0/+5%)
Szerokość	EN 1848-2	m	1,6 (-0,5/+1%)
Prostoliniowość	EN 1848-2	mm	≤ 50
Płaskość	EN 1848-2	mm	≤ 10
Grubość	EN 1849-2	mm	1,8 (+10/-5%)
Gramatura	EN 1849-2	kg/m <sup>2</sup>	2,47 (-5/+10%)
Wodoszczelność (Verf. B)	EN 1928	-	potwierdzono
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	EN 13501-5	Klasa	Broof(t1)
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Klasa	E
Odporność na grad (twarde podłoże)	EN 13583	m/s	≥ 25
Wytrzymałość złączy na oddzieranie	EN 12316-2	N/50mm	≥ 200
Wytrzymałość złącza (wytrzymałość na ścinanie) wzdłuż / w poprzek	EN 12317-2	N/50mm	≥ 600
Przenikanie pary wodnej	EN 1931	μ	20.000 (± 30%)
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż/w poprzek	EN 12311-2	N/50mm	≥ 1100/1100
Wydłużenie	EN 12311-2	%	≥ 15/15
Odporność na uderzenia (twarde podłoże)	EN 12691	mm	≥ 900
Odporność na obciążenia statyczne	EN 12730	kg	≥ 20
Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek	EN 12310-2	N	≥ 200
Stabilność wymiarowa	EN 1107-2	%	≤  0,5
Odporność na zginanie w niskiej temperaturze	EN 495-5	°C	≤ -25
Odporność na przerastanie korzeni	EN 13948/FLL- Prüfverfahren		potwierdzono
Odporność na promieniowanie UV	EN 1297	> 5000 h	Stufe 0

Podane wartości są wartościami wskaźnikowymi, opierającymi się na wynikach statystycznej kontroli jakości. Zalecane zakresy użytkowania opracowano na podstawie doświadczeń, norm i regulaminów. Nie są one jednak wiążące.

Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Przechowywanie: Produkty muszą być przechowywane w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczone przed promieniowaniem słonecznym i silnymi wpływami zewnętrznymi takimi jak wysoka lub niska temperatura, wilgoć itp. W zimnych porach roku produkty muszą być przechowywane w temperaturze dodatniej (+5°C) minimum na 12 godzin przed ich zastosowaniem.

Rozwój, produkcja i sprzedaż naszych produktów zgodne z normą ISO 9001.