

H F5002

Polyfin 1020

Produkt	Syntetyczna membrana dachowa, FPO (TPO), niezbrojona, kompatybilna z bitumem
Górna strona	szary
Dół	szary
Stosowanie	• Dachowa membrana hydroizolacyjna do elementów prefabrykowanych
Podanie	Zgrzewanie gorącym powietrzem
Opakowanie	50 rollki każda 15 m x 0.5m = 375 m ² na palecie

Charakterystyka	Metoda testowania	Jednostka	Wynik
Wady widoczne	EN 1850-2		Żaden
Długość	EN 1848-2	m	15
Szerokość	EN 1848-2	m	0,5
Grubość	EN 1849-2	mm	ca. 2
Gramatura	EN 1849-2	kg/m ²	ca. 2,25
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Klasa	E

Podane wartości są wartościami wskaźnikowymi, opierającymi się na wynikach statystycznej kontroli jakości. Zalecane zakresy użytkowania opracowano na podstawie doświadczeń, norm i regulaminów. Nie są one jednak wiążące.

Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Przechowywanie: Produkty muszą być przechowywane w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczone przed promieniowaniem słonecznym i silnymi wpływami zewnętrznymi takimi jak wysoka lub niska temperatura, wilgoć itp. W zimnych porach roku produkty muszą być przechowywana w temperaturze dodatniej (+5°C) minimum na 12 godzin przed ich zastosowaniem.

Rozwój, produkcja i sprzedaż naszych produktów zgodne z normą ISO 9001.