



H 55046

ALUPLAN AL E FR KSK – 1,20M

Produs	Membrană autoadezivă cu bitum modificat SBS cu partea superioară din compozit de aluminiu special cu reducerea propagării focului Sarcină de foc $\leq 11,6 \text{ MJ/m}^2$
Partea superioară	Compozit de aluminiu special
Partea inferioară	Autoadezivă pe toată suprafața (folie detașabilă)
Aplicare	• Barieră de vapori
Conform normei	EN 13970
Modalitate aplicare	Procedeu autoadeziv la rece cu / fără activare termică cusăturile longitudinale se suprapun cel puțin 8 cm, cusăturile transversale (la capăt) se suprapun cel puțin 10 cm temperatura de prelucrare min. + 10 °C (procedeu autoadeziv la rece)
Ambalare	20 rolă 50 m x 1.2m = 1200 m ² / palet

Caracteristici	Metoda de testare	Unitate	Valoare
Lungime	EN 1848-1	m	50,0
Lățime	EN 1848-1	m	1,20
Liniaritate	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Masa pe unitatea de suprafață	EN 1849-1	kg/m ²	0,4 (±0,1)
Grosime	EN 1849-1	mm	0,4 (±0,1)
Etanșeitate	EN 1928	kPa	10
Rezistența la foc	EN 13501-1	Clasa	E
Rezistența la forfecare a îmbinării	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Forța maximă la tracțiune longitudinal/transversal	EN 12311-1	N/50mm	800/800 (±200/±200)
Alungirea maximă la rupere longitudinal/transversal	EN 12311-1	%	20/10 (±5/±5)
Rezistența la impact	EN 12691	mm	NPD
Rezistența la sfâșiere longitudinal/transversal	EN 12310-1	N	300/300 (±100/±100)
Flexibilitatea la rece	EN 1109	°C	-40
Stabilitatea la cald	EN 1110	°C	110
Etanșeitatea la apă după îmbătrânire artificială	EN 1928	kPa	10
Proprietăți de transmisie a vaporilor de apă	EN 1931	Sd	> 1500 m
Proprietăți de transmisie a vaporilor de apă după îmbătrânire artificială	EN 1928	Sd	> 1500 m

NPD = fără valori declarate

Valorile menționate sunt valori bazate pe controlul static al calității și se referă la data producției. La aplicare și prelucrare trebuie avute în vedere normele, prevederile legale, directivele și stadiul actual al tehnicii. Aceste mențiuni nu au statut obligatoriu. Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să se asigure că dispune de o versiune valabilă a fișei tehnice.

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.

Condiții de depozitare: Produsele trebuie depozitate în ambalajul original, protejate la expunerea directă a soarelui, a ultravioletelor și influențe externe extreme precum căldură, frig, umezeală sau asemănătoare. În perioada anotimpurilor reci înainte de prelucrare materialul trebuie depozitat cel puțin 12 ore într-un mediu fără temperaturi negative (+5°C).

Dezvoltarea, producția și vânzarea produselor noastre sunt realizate conform ISO 9001.