

**H 51033
BARUPLAN KV E 45 K**

| | |
|---------------------------|--|
| Proizvod | Elastomerni polimerni SBS bitumenski trak z vložkom iz poliestrskega filca |
| Zgornja stran | Fini pesek |
| Spodnja stran | Folija |
| Standard proizvoda | EN 13707, EN 13969 (Typ A+T) |
| Vgradnja | Varjenje z gorilcem Vzdolžni preklop min. 8 cm, prečni preklop min. 10 cm |
| Pakiranje | 18 rola dimenzija 10 m x 1 m = 180 m ² po paleti |

| Lastnosti izdelka | Metoda testiranja | Enota | Vrednost |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| Dolžina | EN 1848-1 | m | 10,0 |
| Širina | EN 1848-1 | m | 1,00 |
| Ravnost | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
| Površinska masa | EN 1849-1 | kg/m ² | 4,6 (±0,3) |
| Debelina | EN 1849-1 | mm | 4,0 (±0,2) |
| Vodotesnost | EN 1928 | kPa | 400 |
| Učinek zunanjega ognja | EN 13501-5 | Razred | NPD |
| Odziv na ogenj | EN 13501-1 | Razred | E |
| Strižna trdnost spojev | EN 12317-1 | N/50mm | ≥ 500 |
| Natezna trdnost vzdolžno/prečno | EN 12311-1 | N/50mm | 1000/800 (±200/±100) |
| Raztezek pri pretrgu | EN 12311-1 | % | 50/50 (±10/±10) |
| Odpornost proti udarcu | EN 12691 | mm | NPD |
| Odpornost proti statični obremenitvi | EN 12730 | kg | NPD |
| Odpornost na trganje vzdolžno/prečno | EN 12310-1 | N | 220/220 (±50/±50) |
| Dimenzijska stabilnost | EN 1107-1 | % | ≤ 0,6 |
| Upogljivost pri nizki temperaturi | EN 1109 | °C | -20 |
| Odpornost proti tečenju pri povišani temperaturi | EN 1110 | °C | 100 |
| Vodotesnost po umetnem staranju | EN 1928 | kPa | 400 |
| Paroprepustnost | EN 1931 | μ | NPD |

NPD = Vrednost ni določena

Navedene vrednosti temeljijo na statističnem nadzoru kakovosti in se nanašajo na datum izdelave. Glede uporabe in obdelave je treba upoštevati standarde, zakonske določbe, smernice in stanje tehnike. Iz informacij ni mogoče izpeljati odgovornosti. Odgovornost je uporabnik za oceno primernosti izdelka v predmetu in za zagotovitev, da ima veljavno različico tehničnega lista.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Informacije o skladiščenju: Izdelke je treba hraniti v originalni embalaži, zaščiteni pred sončno svetlobo, UV sevanjem in ekstremnimi zunanji vplivi, kot so vročina, mraz, vlaga in podobno. V hladni sezoni pred uporabo shranite vsaj 12 ur brez zmrzali (+ 5 ° C).

Razvoj, proizvodnja in prodaja naših izdelkov poteka v skladu z ISO 9001.