



H 51134

**ALUPLAN RADON ALKV E 50 K/D**

<b>Proizvod</b>	Elastomerna (SBS) bitumenska parna brana sa kombinovanim uloškom od aluminijuma i staklene tkanine, neklizajuće površine Specijalni sloj na gornjoj strani trake, naročito olakšava ugradnju termoizolacionih ploča, i pruža odličnu UV zaštitu. Dodatno, pruža vizuelnu detekciju eventualnih mehaničkih oštećenja. Crvena signalna linija označava traku kao parnu branu.
<b>Gornja strana</b>	Mineralni posip (škrilj sa signalnim linijama), uz prostor širine 8 cm za uzdužne preklope, pokriven spaljivom folijom
<b>Donja strana</b>	Folija
<b>Primena</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hidroizolacija podzemnih delova objekata protiv vlage iz tla</li> <li>• Bitumenska parna brana (i anti-Radon membrana)</li> </ul>
<b>Prema</b>	EN 13969 (Typ A), EN 13970
<b>Ugradnja</b>	Varenje celom površinom. Uzdužni preklopi $\geq 8$ cm, poprečni preklopi $\geq 10$ cm
<b>Pakovanje</b>	18 rolne dimenzije 7,5 m x 1 m = 135 m <sup>2</sup> po paleti

<b>Tehničke karakteristike</b>	<b>Metod</b>	<b>Jedinica mere</b>	<b>Vrednost</b>
Dužina rolne	EN 1848-1	m	7,5
Širina rolne	EN 1848-1	m	1,00
Pravost pružanja	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Masa po jedinici površine	EN 1849-1	kg/m <sup>2</sup>	6,0 (±0,3)
Debljina	EN 1849-1	mm	5,0 (±0,2)
Vodonepropusnost	EN 1928	kPa	100
Reakcija na plamen	EN 13501-1	Klasa	E
Otpornost spojeva na smicanje	EN 12317-1	N/50mm	$\geq 500$
Prekidne sile uzdužno-poprečno	EN 12311-1	N/50mm	1000/800 (±200/±100)
Izduženje uzdužno-poprečno	EN 12311-1	%	50/50 (±10/±10)
Otpornost na udarac	EN 12691	mm	NPD
Otpornost na statičko opterećenje	EN 12730	kg	NPD
Otpornost na kidanje uzdužno-poprečno	EN 12310-1	N	220/220 (±50/±50)
Savitljivost na niskoj temperaturi	EN 1109	°C	-15
Otpornost na visoke temperature	EN 1110	°C	70
Vodonepropusnost nakon veštačkog starenja	EN 1928	kPa	100
Paropropusnost	EN 1931	Sd	> 1500 m
Paropropusnost nakon veštačkog starenja	EN 1928	Sd	> 1500 m

NPD = nije izmereno

Prikazane vrednosti zasnovane su na statističkoj kontroli kvaliteta u momentu proizvodnje. Priilikom ugradnje potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa kao i opštih građevinskih principa, što uključuje i lokalne standarde. Obaveza je korisnika da obezbedi posedovanje poslednje važeće verzije ovog tehničkog lista.

**Podložno promenama bez prethodne najave.**

Uslovi skladištenja: Proizvod mora biti skladišten u originalnom fabričkom pakovanju, u vertikalnom položaju i zaštićene od direktnog uticaja sunca, UV zračenja i ekstremnih vremenskih uslova kao što su toplota, hladnoća, vlaga i sl. U zimskom periodu, neposredno pre ugradnje, materijal je neophodno skladištiti min. 12 sati u međuskladištu gde nema smrzavanja (+5°C).

**Razvoj, proizvodnja, i kontrola kvaliteta je u skladu sa standardom ISO 9001.**