

H 94308

Gummigranulatbahn 8 mm GGB 8**Proizvod** Reciklirana gumena granulirana membrana, vezana poliuretanom

| Tehničke karakteristike | Metod | Jedinica mere | Vrednost |
|---|--------------|----------------------|---|
| Dužina rolne | | m | 8 (± 1%) |
| Širina rolne | | mm | 1250 (± 2%) |
| Debljina | | mm | 8 (± 10%) |
| Težina po rolni | | kg | 60 (± 7%) |
| Reakcija na plamen | EN 13501-1 | Klasa | E |
| Prekidne sile | EN ISO 1798 | N/mm ² | 0,42 (± 10%) |
| Izduženje | EN ISO 1798 | % | 46 (± 10%) |
| Opterećenje pri 10% kompresije | EN ISO 844 | kPa | ca. 200 |
| Otpornost na statičko opterećenje (Meth. B) | EN 12730 | kg | 45 |
| Otpornost na dinamičko opterećenje, metod A | EN 12691 | mm | mind. 2250 |
| Termička otpornost | | °C | -30 / +80 |
| Hemijska reakcija | | | bedingt gegen Säuren und Laugen beständig |
| Biorazgradivost | | | verrotungsbeständig und wasserträglich |

Prikazane vrednosti zasnovane su na statističkoj kontroli kvaliteta u momentu proizvodnje. Priilikom ugradnje potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa kao i opštih građevinskih principa, što uključuje i lokalne standarde. Obaveza je korisnika da obezbedi posedovanje poslednje važeće verzije ovog tehničkog lista.

Podložno promenama bez prethodne najave.

Uslovi skladištenja: Proizvod mora biti skladišten u originalnom fabričkom pakovanju, u vertikalnom položaju i zaštićene od direktnog uticaja sunca, UV zračenja i ekstremnih vremenskih uslova kao što su toplota, hladnoća, vlaga i sl. U zimskom periodu, neposredno pre ugradnje, materijal je neophodno skladištiti min. 12 sati u međuskladištu gde nema smrzavanja (+5°C).

Razvoj, proizvodnja, i kontrola kvaliteta je u skladu sa standardom ISO 9001.