

H 94310

Gummigranulatbahn 10 mm GGB 10

Proizvod Reciklirana gumena granulirana membrana, vezana poliuretanom

Tehničke karakteristike	Metod	Jedinica mere	Vrednost
Dužina rolne		m	6 (± 1%)
Širina rolne		mm	1250 (± 2%)
Debljina		mm	10 (± 10%)
Težina po rolni		kg	57 (± 7%)
Reakcija na plamen	EN 13501-1	Klasa	E
Prekidne sile	EN ISO 1798	N/mm ²	0,42 (± 10%)
Izduženje	EN ISO 1798	%	46 (± 10%)
Opterećenje pri 10% kompresije	EN ISO 844	kPa	ca. 200
Otpornost na statičko opterećenje (Meth. B)	EN 12730	kg	50
Otpornost na dinamičko opterećenje, metod A	EN 12691	mm	mind. 2250
Termička otpornost		°C	-30 / +80
Hemijska reakcija			bedingt gegen Säuren und Laugen beständig
Biorazgradivost			verrotungsbeständig und wasserträglich

Prikazane vrednosti zasnovane su na statističkoj kontroli kvaliteta u momentu proizvodnje. Priilikom ugradnje potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa kao i opštih građevinskih principa, što uključuje i lokalne standarde. Obaveza je korisnika da obezbedi posedovanje poslednje važeće verzije ovog tehničkog lista.

Podložno promenama bez prethodne najave.

Uslovi skladištenja: Proizvod mora biti skladišten u originalnom fabričkom pakovanju, u vertikalnom položaju i zaštićene od direktnog uticaja sunca, UV zračenja i ekstremnih vremenskih uslova kao što su toplota, hladnoća, vlaga i sl. U zimskom periodu, neposredno pre ugradnje, materijal je neophodno skladištiti min. 12 sati u međuskladištu gde nema smrzavanja (+5°C).

Razvoj, proizvodnja, i kontrola kvaliteta je u skladu sa standardom ISO 9001.